

ND 140601 SERIE MULTIPURPOSE

CODICE ARTICOLO 6R2 AT10 PZB E00 L B

COMPOSIZIONE

COPERTURA LATO TRASPORTO		NUCLEO TESSILE		COPERTURA LATO SCORRIMENTO	
Materiale	PET	Materiale	PET	Materiale	TPU 90° SH A
Spessore (mm)	IMPREGNATO	Numero tele	2	Spessore dente (mm)	2,5
Impressione	TELA	Tipo di trama	RIGIDA	Passo	AT10
Colore	NERO			Ricopertura dente	SI
Coefficiente di attrito	LF			Colore	NERO


CARATTERISTICHE

Larghezza massima di produzione (mm)	150	Resistenza alla temperatura minima (C°)	-20
Spessore totale (mm)	4,5	Resistenza alla temperatura massima (C°)	+100
Spessore semilavorato nastro (mm)	1,8	Influenza umidità	NO
Trazione (N/mm) al 0,2%	2,5	Conformità alimentare	NO
Trazione massima ammissibile (N/mm) al 0,8%	12,0	Tolleranza mm/mt	+ 2 - 2
Anti-staticità permanente	SI		

Risponde al regolamento 1935/2004 rif. Reg.EU 10/2011_ NON sono presenti ftalati nelle mescole

DIAMETRO ESTERNO MINIMO DI AVVOLGIMENTO (Dk)			LAVORAZIONI SPECIALI ESEGUIBILI			
> = DIAMETRO PENNA			Giunzioni apribili		Tasselli in TPU	
1	Flessione puleggia liscia (mm)	40	- VISION MANY	SI	- VISION T	NO
2	Contro-flessione (mm)	50	- VISION TITAN	SI	- VISION BLOCK	SI
<p>Diametri calcolati in funzione della giunzione Pr Rubino consigliata. Utilizzare la puleggia dentata solo per la motorizzazione e puleggia liscia senza dentatura per il ritorno e/o per il tensionamento e/o per tutte le altre pulegge presenti nel sistema di avanzamento sincronizzato.</p> 			Falsi denti		Lavorazioni meccaniche	
			- VISCENT	SI	- CANALI	NO
			- VIS NEWCENT	NO	- FORI	SI
					- VENTOSE	NO
			Cavi applicati in kevlar		Tessuto poliammide (PAZ)	
			- K7	NO	VERDE	NERO
			- K1	SI	NO	SI
					BIANCO	AZZURRO
					NO	NO

COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO



IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Cinghia a basso coefficiente d'attrito, superficie esterna a tela grezza non adesiva. Utilizzato nell'industria del mobile e de legno per trasporto pannelli, imballaggio e confezionamento. Adatto per trasporto in accumulo.

Accertarsi che le flange applicate al lato delle pulegge dentate e/o lisce abbiano un angolo complessivo di 30°. In mancanza di tale inclinazione i bordi laterali esterni dell'ND DOLPHINE potrebbero essere sollecitati ad usura, compromettendo la durata di installazione e di buon funzionamento del prodotto nel tempo. A seguito di test eseguiti nei nostri laboratori abbiamo riscontrato che su pulegge dentate, avente diametro primitivo di 70 mm la tensione ottimale di esercizio rientra in un range compreso tra un minimo di 0,2% e un massimo di 0,8%. Attenersi a questi valori per permettere al prodotto di potere ingranare correttamente sulla puleggia motrice.